

Kiehl-Basic-Oil

Olej do impregnacji drewna

Właściwości

Olej do impregnacji drewna na bazie surowców naturalnych. Podkreśla koloryt drewna. Nieperfumowany, utwardza się pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu, zachowuje zdolność dyfuzji. Prosty w użyciu, posiada dużą zdolność wypełniania. Pielęgnacja dalsza po utwardzeniu powierzchni jest możliwa produktem Kiehl-Legnodur.

Skład

Naturalne oleje i woski, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki suszące.

Obszar zastosowania

Do olejowania bazowego i późniejszego powierzchni z prawdziwego drewna, takich jak: parkiet, grube deski podłogowe, kostka drewniana, parkiet przemysłowy, płyty OSB, drewno klejone, itp. Nie nadaje się do zabezpieczonych, pokrytych powłoką lub woskowanych powierzchni drewnianych. W przypadku drewna drzew egzotycznych należy wcześniej przeprowadzić test na przyczepność.

Sposób użycia

Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach suchych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu, powierzchniach chłonnych oraz fachowo przygotowanych. Temperatura podłoża powinna wynosić od 15 °C do 25° C. Podczas utwardzania oleju pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. Podczas fazy utwardzania może wydzielać się zapach oleju linianego. Kiehl-Basic-Oil mocno wstrząsnąć!



Olejowanie bazowe / późniejsze: Ok. 800 ml produktu wylać na podłogę i rozprowadzić równomiernie cienką warstwą za pomocą baranka lub wałka do oleju Kiehla. Kiehl-Basic-Oil musi w sumie zadziałać na powierzchnię ok. 30 min. W tym czasie należy stale rozprowadzać, nie dopuszczając do pojawiania się suchych miejsc, używając przy tym narzędzi j.w. W razie potrzeby należy dolać więcej oleju. Po 30 min. musimy koniecznie zebrać nadmiar oleju, który nie wniknął do podłoża za pomocą ściągaczki neoprenowej (odporna na działanie rozpuszczalników) i usunąć go używając ściereczek wełnianych, szufelki itp. Cienki film oleju pozostający jeszcze na powierzchni należy usunąć przed jego całkowitym utwardzeniem. W tym celu zastosować maszynę jednotarczową i pad Kiehl-Finish-Pad. Brudny pad odwrócić lub wymienić na nowy. Pracować do optymalnego usunięcia filmu i wytworzenia równomiernie suchej powierzchni. Średnie zużycie pada na 10 m² = 1 pad (obustronnie). Uwaga: Ostrzeżenie! Po 2-12 h wysychania zaleca się polerowanie maszyną jednotarczową i padem Kiehl-Finish-Pad, w celu uzyskania optymalnej optyki powierzchni. Olejowanie bazowe: chodzenie i zmywanie po ok. 3 dniach. Olejowanie późniejsze: chodzenie i zmywania po ok. 1 dniu.



Metoda spray: Kiehl-Basic-Oil wlać do butelki ze spryskiwaczem. Spryskać powierzchnię i obrobić maszyną jednotarczową (ok. 150 obr./min.). Podłoga nadaje się do chodzenia i zmywania po ok. 1 dniu. Środek czyszczący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex. Napoczęty kanister dobrze zamknąć i szybko zużyć. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!



Ostrzeżenie: Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też, akcesoria pracy należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać miejscowych przepisów o utylizacji odpadów.

Mycie i pielęgnacja parkietu/ drewna

Zużycie na m²

Olejowanie bazowe: 80 – 120 ml, w zależności od chłonności podłoża
 Olejowanie późniejsze: 20 – 40 ml, w zależności od chłonności podłoża
 Metoda spray: 10 – 20 ml, w zależności od chłonności podłoża

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2 x 5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 22 21 05

Chronić przed mrozem!

